



SOLUZIONI ANTISPORCO



LEGNO TERMOTRATTATO DA ESTERNI

Scheda tecnica

MATERIALE

Frassino (legno nobile da mobili) , modificato strutturalmente per renderlo resistente agli agenti atmosferici. Materiale certificato FSC Frassino europeo.

TRATTAMENTO

Trattamento termico prolungato in forno ad alta temperatura che modifica a tutto spessore la struttura del legno, rendendolo molto più compatto ed estremamente resistente all'acqua ed all'aggressione da microbatteri / microflora.

Colore finale marrone scuro.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Resistenza 8÷10 anni all'invecchiamento, agli agenti atmosferici ed all'aggressione da microbatteri** (muffe, funghi), **equiparabile alle caratteristiche del teak** secondo le normative di prova (classe 1-2 UNI CEN/TS 15083 – 1:2005)
- **Assenza di fessurazioni ed indeformabilità** per l'elevata stabilità ed assenza di tensioni interne della struttura dovuta al trattamento termico ed all'alta qualità intrinseca del frassino
- **Resistenza all'usura elevata** per l'incremento di durezza nel trattamento.
- **Senza impatto ambientale:** trattamento senza additivi
- **Lavorabilità senza vincoli:** le caratteristiche di resistenza sono presenti anche negli strati più interni e non decadono con il taglio.

MANUTENZIONE

- Utilizzabile nelle condizioni di consegna senza pregiudizio di durata
- Trattabile con olii specifici anti UV per mantenere la tonalità di colore originale

D.C.EFFE sas

www.alustep.com

info@alustep.com

d.c.efe@pec.it

P. IVA / CF 04398570962

REA di Monza e Brianza n. 1745419

via F. Guerrazzi, 51 / A 7 - 20900 Monza MB (Italy)

tel & fax 0039 039 200 72 27

R. I. di Monza e Brianza

C.S. 2500 €

cell. 0039 335 59 31 546



SOLUZIONI ANTISPORCO



PRODOTTI

• PIASTRELLE AUTOAGGANCIANTI

- Finitura liscia o rigata antisdrucchiolo per ogni pezzatura
- Spessore legno 20 mm , spessore totale 32 mm
- Autodrenante con piedinatura in nylon fissata con viti inox
- Senza necessità di preparazione della superficie di posa
- Formati
 - Base : 30 x 30 cm, 6 listelli
 - Altre versioni :
 - 30 x 30 cm , 4 listelli
 - 30 x 60 cm , con 4 o 6 listelli
 - esecuzioni particolari su ordinazione

• LISTONI DECKING

- Finitura liscia e scanalata sulle due facce contrapposte
- Spessore 20 mm
- Fianco scanalato 3.8 mm femmina / femmina per giunzioni a clip
- Formati
 - Larghezza 100 - 120 mm
 - Lunghezze 1200 – 1500 – 1800 – 2000 – 2200 – 2400 mm

D.C.EFFE sas

www.alustep.com

info@alustep.com

d.c.efe@pec.it

P. IVA / CF 04398570962

REA di Monza e Brianza n. 1745419

via F. Guerrazzi, 51 / A 7 - 20900 Monza MB (Italy)

tel & fax 0039 039 200 72 27

R. I. di Monza e Brianza

C.S. 2500 €

cell. 0039 335 59 31 546



SOLUZIONI ANTISPORCO



DATI TECNICI

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Density: | 590 Kg/m ³ |
| Hardness: | 30 N/mm ² |
| Bending strength: | 96,6 N/mm ² |
| Equilibrium moisture: | 5,5 - 7 % (Ex works) |
| Colour: | Macchiato brown |
| Resistance class: | 1, very resistant |

CARATTERISTICHE DI QUALITA'

| | |
|--------|------------------|
| Knots | 3 - side clear |
| Cuping | Max 1 % of width |
| Crooks | Max 3 mm / 2 m |
| Cracks | No cracks |
| Wane | No wane edge |

ESTETICA

| | |
|---|-------------------------------------|
| Stato di consegna | macchiato brown |
| Dopo esposizione al sole (senza protezione) | sviluppo di patina grigio - argento |

NB : si consiglia la protezione annuale, 2 strati, con prodotto specifico (olio ALUSTEP)

SMALTIMENTO

Come legno normale (NON contiene additivi di alcun tipo)

D.C.EFFE sas

www.alustep.com

info@alustep.com

d.c.efe@pec.it

P. IVA / CF 04398570962

REA di Monza e Brianza n. 1745419

via F. Guerrazzi, 51 / A 7 - 20900 Monza MB (Italy)

tel & fax 0039 039 200 72 27

R. I. di Monza e Brianza

C.S. 2500 €

cell. 0039 335 59 31 546